

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaRep[®] Cosmetic

ΚΟΝΙΑΜΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το SikaRep[®] Cosmetic είναι ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης κονίαμα, έτοιμο προς χρήση για τελικές διακοσμητικές επιστρώσεις. Αποτελείται από μείγμα τσιμέντου, λεπτόκοκκων αδρανών και συνθετικών ρητινών, εφαρμοζόμενο σε στρώση μικρού πάχους.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Είναι κατάλληλο για εφαρμογές σε υπόστρωμα σκυροδέματος, κονιαμάτων ή πετρωμάτων στις εξής περιπτώσεις:

Ως επισκευαστικό κονίαμα φινιρίσματος για την αποκατάσταση:

- Αστοχιών κατά τη φάση αποκαλούπωσης
- Κενών επιφανειακού πορώδους, μικρών ατελειών ή τριχοειδών
- Κατεστραμμένων ακμών
- Μικρορηγματώσεων

Ως κονίαμα εξομάλυνσης:

- Σε προκατασκευασμένα στοιχεία
- Σε εργασίες διαμόρφωσης επιχρισμάτων
- Σε υποστρώματα με ανισοσταθμίες πριν τη διάστρωση πλακιδίων

Άλλες εφαρμογές:

- Για τη σφράγιση μικρού εύρους στατικών αρμών
- Για τη σφράγιση μικρών οπών που παραμένουν από ξυλότρυπες, αγκύρια ή συνδετήρες στα καλούπια σκυροδέματος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα
- Ευκολία διάστρωσης
- Ρυθμιζόμενη συνεκτικότητα του μείγματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργασίας
- Σκλήρυνση χωρίς ρηγματώσεις
- Ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στο νερό και τις καιρικές επιδράσεις
- Δημιουργεί μια ιδιαίτερα επίπεδη επιφάνεια
- Μπορεί να βαφτεί

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ

Σήμανση CE και Δήλωση Επιδόσεων ως γενικής χρήσης κονίαμα για εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα (GP) σύμφωνα με το EN 998-1:2010, βάσει της δοκιμής τύπου και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σύσταση	Τσιμεντοειδούς βάσης, τροποποιημένο με ρητίνες
Συσκευασία	Σάκος 23 kg
Εμφάνιση / Χρώμα	Σκόνη, ανοιχτό γκρι
Διάρκεια ζωής	12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
Συνθήκες αποθήκευσης	Αποθηκεύστε σωστά στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές και δροσερές συνθήκες, προστατευμένο από τον παγετό.
Πυκνότητα	Νωπού μείγματος: ~1,9 kg/l
Μέγιστο μέγεθος κόκκου	≤ 0,3 mm (EN 12192-1)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θλιπτική αντοχή	7 ημέρες	26,9 N/mm ²
	28 ημέρες	30,9 N/mm ²
Εφελκυστική αντοχή σε κάμψη	7 ημέρες	3,9 N/mm ²
	28 ημέρες	6,0 N/mm ²
Αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό	7 ημέρες	1,48 N/mm ²
	28 ημέρες	1,64 N/mm ²

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναλογία ανάμειξης	~ 5,3 l νερού ανά συσκευασία
Κατανάλωση	~ 1,9 kg/m ² /mm ξηρού μείγματος και ~ 1,63 kg/m ² /mm παραγόμενου μείγματος Η ελάχιστη κατανάλωση ανά στρώση είναι 0,9 kg/m ² σε πάχος στρώση 0,5mm.
Πάχος στρώσης	0,5 mm ελάχιστο / 2 mm μέγιστο
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5°C ελάχιστη / +30°C μέγιστη
Θερμοκρασία υποστρώματος	+5°C ελάχιστη / +30°C μέγιστη
Χρόνος εργασιμότητας	30-40 λεπτά (+ 20°C)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η επιφάνεια πρέπει να σταθερή, καθαρή, απαλλαγμένη από λάδια, λιπαρές ουσίες, τιμμεντοεπιδερμίδα και σαθρά ή χαλαρά προσκολλημένα σωματίδια. Εάν είναι απαραίτητο, το υπόστρωμα πρέπει να προετοιμάζεται με κατάλληλες μηχανικές μεθόδους. Ιδιαίτερα απορροφητικά υποστρώματα πρέπει να υγραίνονται μέχρι κορεσμού, αποφεύγοντας λιμνάζοντα νερά. Εφαρμόστε το SikaRep® Cosmetic όταν η επιφάνεια αποκτήσει ματ όψη.

ΑΝΑΜΕΙΞΗ

Αδειάστε την απαιτούμενη ποσότητα νερού σε κατάλληλο δοχείο, και σταδιακά προσθέστε το SikaRep® Cosmetic, ενώ αναμειγνύετε με ηλεκτρικό αναμεικτήρα. Όταν σε όλη την ποσότητα της συσκευασίας του SikaRep® Cosmetic έχει προστεθεί στο απαιτούμενο νερό, αναμείξτε για 2 – 3 λεπτά ακόμη ώστε να παραχθεί ένα ομοιογενές μείγμα.

Η συνεκτικότητα μπορεί να ρυθμιστεί με προσαρμογή του νερού ανάμειξης, κάτι που επίσης μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις υπάρχουσες κλιματολογικές συνθήκες.

Εάν κατά τη διάρκεια την εφαρμογής μειωθεί η εργασιμότητα του μείγματος, αναμείξτε το ξανά χωρίς προσθήκη νερού, ώστε να ανακτήσετε μέρος της αρχικής εργασιμότητας.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Για να αποφύγετε φαινόμενα απότομης απώλειας του νερού ενυδάτωσης, εφαρμόστε κατάλληλες τεχνικές συντήρησης, όπως νοτισμένες λινάτσες, φύλλα πολυαιθυλενίου ή βελτιωτικά ωρίμανσης Antisol®. Εάν οι κλιματολογικές συνθήκες είναι δυσμενείς (χαμηλή σχετική υγρασία αέρα, άνεμος, ήλιος, κ.τ.λ.), το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων ωρίμανσης θα πρέπει να παρατείνεται.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Απομάκρυνση νωπών υπολειμμάτων από τα εργαλεία και τον εξοπλισμό εφαρμογής μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση νερού. Σκληρυμένο και/ή υλικό που έχει ωριμάσει μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όλα τα τεχνικά δεδομένα που δηλώνονται σε αυτό το Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Τα πραγματικά μετρήσιμα δεδομένα μπορεί να διαφοροποιούνται λόγω συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο μας.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σαν αποτέλεσμα ειδικών τοπικών κανονισμών η απόδοση αυτού του προϊόντος μπορεί να μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε το τοπικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος για την ακριβή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την ασφαλή διαχείριση, την αποθήκευση και την απόρριψη των χημικών προϊόντων, οι χρήστες πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet, SDS), το οποίο περιέχει φυσικά, οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της Sika παρέχονται με πνεύμα καλής πίστης και βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με τα προϊόντα, όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται ή εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες της Sika. Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, στα υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες, ώστε να μην είναι δυνατή η χορήγηση εγγύησης σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση, ενώ καμιά ευθύνη της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί από οποιαδήποτε νομική αιτία με βάση τις εδω αναγραφόμενες πληροφορίες, τις γραπτές υποδείξεις ή κάθε άλλης μορφής παρεχόμενες οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει να ελέγχουν την καταλληλότητά τους σχετικά με την εκάστοτε εφαρμογή και τον σκοπό χρήσης τους. Η Sika διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τις ιδιότητες των προϊόντων της. Τα δικαιώματα τρίτων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της Εταιρείας. Οι χρήστες των προϊόντων πρέπει πάντοτε να συμβουλευούνται την εκάστοτε επίκαιρη έκδοση του τοπικού Φυλλαδίου Ιδιοτήτων Προϊόντος, αντίγραφο του οποίου παρέχεται κατόπιν ζήτησης.

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15

Κρυονέρι 145 68

Αθήνα - Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 8160600

Fax.: +30 210 8160606

www.sika.gr | sika@gr.sika.com



ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SikaRep® Cosmetic

Σεπτέμβριος 2019, Έκδοση: 01.01

020302040030000101

SikaRepCosmetic-el-GR-(09-2019)-1-1.pdf